



**Краска фасадная для минеральных поверхностей
на органическом растворителе
STERLING ЭКСТЕРИОР (минерал сольвент) АК-111**



ТИП	Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для наружных работ, на органическом растворителе. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью. Изготовлена на смолах <u>Pliolite</u> .
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, а также ранее окрашенные наружные поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Фасады жилых, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений, а также железобетонные изделия в заводских условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Допускается применение при отрицательных температурах при условии полного отсутствия на окрашиваемой поверхности снега, инея или льда. <u>Неокрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов, обработать поверхность краской, разбавленной не более, чем на 20% по объему, разбавителем «DEFENDER-101». <u>Ранее окрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности грунтовать краской, разбавленной не более, чем на 20% по объему, разбавителем «DEFENDER-101».
Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м ² /л (140-175 г/м ²); Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м ² /л (175-235 г/м ²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность: Разбавитель:	База AP – 1,42 кг/л, база С – 1,29 кг/л (в зависимости от цвета). Разбавитель «DEFENDER-101».
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 4-6 часов (при 20°C и относительной влажности воздуха 65%).
Блеск:	Матовый (менее 2 по ISO 2813).
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C.
Вид упаковки:	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashkraska.ru, info@nashkraska.ru