



Лак паркетный алкидно-уретановый STERLING АУ-111



ТИП	Алкидно-уретановый паркетный лак.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри и снаружи помещений. Не рекомендуется применять для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, мастерские и т.п.). Для этих объектов применять лакокрасочные материалы для полов серии DEFENDER.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Впитывающие поверхности загрунтовать составом «STERLING Антисептическая пропитка ПФ-011». Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке.
Расход (при однослойном нанесении):	8-10 м ² /л (90-120 г/м ²); Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность:	База EP - 0,92 кг/л
Разбавитель:	Разбавитель «DEFENDER-105», уайт-спирит
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.
Время высыхания:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа
Блеск:	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashakraska.ru, info@nashakraska.ru