



## Пропитка антисептическая органорастворяемая STERLING ПФ-011



<b>ТИП</b>	Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей (кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу).
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. Не рекомендуется для отделки полов без последующего покрытия паркетным лаком «STERLING AY-111», а также использование бесцветного состава в качестве самостоятельного покрытия, в условиях воздействия климатических факторов.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли, грязи и жира. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – старое покрытие полностью удалить с поверхности механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для строганных и шлифованных поверхностей: 6-8 м <sup>2</sup> /л (115-150 г/м <sup>2</sup> ); Для распиленных поверхностей: 4-6 м <sup>2</sup> /л (150-230 г/м <sup>2</sup> ). Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	База ЕС – 0,9 кг/л
<b>Разбавитель:</b>	Разбавитель «DEFENDER-105», уайт-спирит
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель, окунание. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев пропитки.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
<b>Цвет:</b>	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
<b>Транспортировка и хранение:</b>	Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

[www.nashakraska.ru](http://www.nashakraska.ru), [info@nashakraska.ru](mailto:info@nashakraska.ru)