



Краска фасадная для деревянных поверхностей STERLING ЭКСТЕРИОР (дерево) ВД-АК-112



ТИП	Акриловая краска, модифицированная полиуретанами. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, деревянных домов, срубов, бань и т.п.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности. Не рекомендуется для покрытия полов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.</p> <p><u>Неокрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить от пыли и грязи. Грибок и плесень удалить специальным составом, промыть водой и просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К». Для увеличения срока службы покрытия и снижения расхода краски всю окрашиваемую деревянную поверхность обработать составом «STERLING Антисептическая пропитка ВД-АК-012».</p> <p><u>Ранее окрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором.</p>
Расход (при однослойном нанесении):	<p>Для строганных и шлифованных поверхностей – 9-10 м²/л (130-145 г/м²);</p> <p>Для распиленных поверхностей – 8-9 м²/л (145-165 г/м²);</p> <p>Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.</p>
Плотность:	База А – 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л (в зависимости от цвета)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 4-6 часов (при 20°C и относительной влажности воздуха 65%)
Блеск:	Полуматовый (7-15 по ISO 2813).
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashkraska.ru, info@nashkraska.ru