



Лак паркетный полиуретан-акрилатный STERLING (ВД-АК-150)



ТИП	Полиуретан-акрилатный водоразбавляемый паркетный лак.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри помещений и снаружи. Не рекомендуется применять для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, мастерские и т.п.). Для этих объектов применять лакокрасочные материалы для полов серии DEFENDER.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Загрунтовать составом «STERLING Антисептическая пропитка» ВД-АК-012. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал КОРРОСТОП» или грунтом ФЛ-03К. Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить, обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал КОРРОСТОП» или грунтом ФЛ-03К.
Расход (при однослойном нанесении):	8-10 м ² /л (100-130 г/м ²); Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность:	База EP – 1,05 кг/л
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков.
Время высыхания:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей эксплуатации" - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток.
Блеск:	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813).
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashkraska.ru, info@nashkraska.ru