



Пропитка антисептическая водоразбавляемая STERLING ВД-АК-012



ТИП	Водоразбавляемая акрилатно-латексная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпичные фасады. Не рекомендуется для отделки полов без последующего перекрытия паркетным лаком «STERLING ВД-АК-150». Не рекомендуется применять бесцветный состав для наружных работ по древесине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К». Ранее окрашенные поверхности – полностью удалить с поверхности старое покрытие механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской «STERLING Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К».
Расход (при однослойном нанесении):	Для строганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м ² /л (130-170 г/м ²); Для распиленных поверхностей: 4-6 м ² /л (170-260 г/м ²). Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность: Разбавитель:	База ЕС - 1,02 кг/л Вода
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев состава.
Время высыхания:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Цвет:	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashakraska.ru, info@nashakraska.ru